


**أجب على جميع الأسئلة الآتية****ملحوظة: من فضلك افرض أية بيانات خاصة تحتاجها****السؤال الأول (٣٠ درجة)**

( ) بين الإجابات الصحيحة من الخاطئة من بين الآتي مع تصويب الخطأ:-


- يجب أن لا يزيد قطر المواسير للمضخات الخرسانية عن ثلات مرات المقاييس الاعتباري الأكبر للركام الكبير المستخدم.
- يتم صب الخرسانة من ارتفاعات لا تزيد عن ٦ م من منسوب الصب حتى لا يحدث الانفصال الحديبي.
- الخرسانة تقيلة الوزن هي التي تتراوح كثافتها من ١٥٠٠ كجم / م<sup>٣</sup> إلى ١٨٠٠ كجم / م<sup>٣</sup>.
- من معirيات الخرسانة عموماً سهلة تشيكليها بعد تصدلها والاستفادة منها بعد انحرافها.
- من معirيات الخلاطات المركيزية هو دقة التحكم بوزان الكمييات المكونة للخلطة بالإضافة إلى التحكم بزمن وطريقة الخلط.
- تعد ظاهرة الانقضاض الحديبي من الطواهر السلبية ببراحل صناعة الخرسانة.
- من الأهداف الرئيسية لعملية دمك الخرسانة هو تحسين مقاومة التماسك بين الخرسانة وحديد التسلیح.
- ( ) كلما كانت منقذية الخرسانة كلما دل ذلك على مقاومتها لعوامل التعرية وصداً الحديد وكذلك زيادة مثانتها عبر الزمن.
- ( ) من السهل معزفه الآثار السلبية للأضافات الكيميائية على الخرسانة خلال العمر الطويل للمنشآت.
- ( ) يجب استخدام إضافات الكيميائية المعجلة لـ خرسانة بالمناطق الحارة.
- ( ) كلما كانت زينة (أس) الهراء مثالية على مستوى سطح الخرسانة المصبوبة كلما كانت كفاءة الدملك أعلى وأفضل.
- ( ) تعد طريقة المعالجة بالغمر بالماء من الطرق المناسبة لمعالج الخرسانات سابقة التجهيز.
- ١- من الفوائد الأساسية لإضافة الألياف الحديدية للخرسانة هو تحسين مقاومة الضغط.
- ٢- تدع ظاهرة التزيف (التضخ) للخرسانة من الطواهر الإيجابية.
- ٣- احسب نضوج الخرسانة المعالجة بالبخار موضحاً بالرسم دوره المعالجة بالبخار إنما علمت أن فترات التأشير ودرجات ارة المقابله كما يلى:-
- ٤- حلة قيل البخار (٣ ساعات، ٢٠ درجة مئوية) \* مرحلةارتفاع الحرارة (٣٥٣ ساعه، ٤٠٠ درجة مئوية)  
حله الحرارة القصوى (٨ ساعات، ٩٠ درجة مئوية) \* مرحلة التبريد (١٥١ ساعه، ٩٠٠ درجة مئوية).

حسب درجة حرارة الخرسانة الطازجة إنما علمت أنها تتكون من (٣٥ كجم أسمنت بدرجة حرارة ٥٠ درجة مئوية، ١١ كجم ركام درجة حرارته ٤٠ درجة مئوية، ١٣٢ كجم ماء بدرجة حرارة ٣٢ درجة مئوية، ٥٣ كجم من اللحاج)


من فضلك اقلب الصفحة




شكل (٣)




شكل (٢)




شكل (١)



شكل (٦)



شكل (٥)



شكل (٤)

Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Cementing materials, kg/m <sup>3</sup> (lb/yd <sup>3</sup> ) <sup>a</sup>
37.5 (1½)	280 (470)
25 (1)	310 (520)
19 (¾)	320 (540)
12.5 (½)	350 (590)
9.5 (¼)	360 (610)

Compressive strength at 28 days, MPa	Water-cementitious materials ratio by mass	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
45	0.38	0.30
40	0.42	0.34
35	0.47	0.39
30	0.54	0.45
25	0.61	0.52
20	0.69	0.60
15	0.79	0.70

Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Bulk volume of dry-rodded coarse aggregate per unit volume of concrete for different fineness moduli of fine aggregate <sup>b</sup>			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (¾)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (1)	0.59	0.57	0.55	0.53
19 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Sulfate exposure	Water-soluble sulfate (SO <sub>4</sub> ) in soil, percent by mass <sup>c</sup>	Sulfate (SO <sub>4</sub> ) in water, ppm <sup>d</sup>	Cement type <sup>e</sup>	Maximum water-cementitious material ratio, by mass	Minimum design compressive strength, f MPa (psi)
Negligible	Less than 0.10	Less than 150	No special type required	—	—
Moderate	0.10 to 0.20	150 to 1500	II, MS, IP(MS), IS(MS), P(MS), IIP(MS), VSM(VMS)	0.50	28 (4000)
Severe	0.20 to 2.00	1500 to 10,000	V, HS	0.45	31 (4500)
Very severe	Over 2.00	Over 10,000	V, HS	0.40	35 (5000)

Slump, mm	Water, kilograms per cubic meter of concrete, for indicated sizes of aggregate <sup>f</sup>							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm <sup>g</sup>	75 mm <sup>g</sup>	150 mm <sup>g</sup>
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 to 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Approximate amount of entrapped air in non-air-entrained concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
Non-air-entrained concrete								
25 to 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Recommended average total air content, percent, for level of exposure: <sup>g</sup>								
Mild exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Moderate exposure	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Severe exposure	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
Air-entrained concrete								

أ.م.د. محمد يسرى الشيخ مع أطيب تمنياتي بال توفيق والتوفيق

## الثاني (٢٠ درجات)

د الجمل الصديحة فقط من بين الأتي:-

عمر الخامسة الطازجة عن درجة بيل الخامسة.

من خطوات اختبار الهبوط، دمك كل طبقة ٢٥ متر بقبيب الدمك القياسي بشكل منتظم ثم يسوى السطح.

١- يتم تصنيف قوام الخلطة الخامسة بالقولام المبين إذا كانت قيمة الهبوط أكبر من ١٤م.

٢- تكون الخلطة الخامسة ذات الهبوط ١٥ مم ملائمة لعمليات الضخ.

٣- هنالك علاقة طردية بين عامل الدمك وقيمة الهبوط للخلطة الخامسة.

٤- تؤثر تكثيفا صناعة الخامسة تأثيرا مباشرا على ظاهري الانفصال الخلبي والنضج (النزيف) ومن ثم مقاومة الضغط.

٥- يعمل الهواء المحبوس في الخامسة على تحسين درجة القابلية للتشغيل.

٦- تغير السخان الكهربائي من الأجهزة المستخدمة باختبار النضج (النزيف) للخرسانة الطازجة.

٧- نسبية الهواء المحبوب = ارتفاع المسائل بالأنبوبة المدرجة + كمية الكحول المضافة بالخبار تحديد محتوى الهواء المحبوب للخرسانة الطازجة بالطريقة الجمية.

٨- يغير السخان الكهربائي من الأجهزة المستخدمة باختبار تحديد محتوى الهواء المحبوب للخرسانة الطازجة بالطريقة الجمية.

٩- بعد زمان شاك الخامسة النهائي هو الزمن بين فترة إضافة الماء للأسمنت ووصول مقاومة الخامسة للارتفاع إلى ٧٧٪.

١٠- يزيد زمان شاك الخامسة النهائي هو الزمن بين فترة إضافة الماء للأسمنت ووصول مقاومة الخامسة للارتفاع إلى ٧٧٪.

١١- النتائج التالية هي نتائج اختبارات الخامسة الطازجة لخطة خرسانية والمطلوب وضع الخاصية المناسبة أيام كل

نتيجة	٤٥٥ مم	٤١٤٠ مم	٣٣٠٠ كجم / م٣	٨ ساعات	٤٣٠٠ كجم / م٣	٦٠ جداً	١١٠٠ مبتل
-------	--------	---------	---------------	---------	---------------	---------	-----------

### السؤال الثالث (٣٠ درجات)

أ) حدد الجبل الخاطئة فقط من بين الآتي:-

- ١- ينبع تصميم الخلطات الخرسانية في إيجاد نسبة المواد الهندسية المكونة للخاطئة كيتحقق الخواص المرجوة في حالتها الطازجة والمتصلة بأقل تكالفة ممكنة.
- ٢- يتم حساب المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير على أساس أكبر قيمة من  $(1/5)$  أصغر بعد بالقطع الخرساني أو  $(1/3)$  المسافة بين أسيان التسلیح أو  $(3/1)$  سmek القطاع الخرساني).
- ٣- تزيد ممانعة الخامسة لمصدأ الحديد عند تصميم الخلطة الخامسة المصبوية تحت سطح الماء =  $390 \text{ كجم طبقا للمواصفات الأمريكية}.$
- ٤- الحد الأعلى لمحتوى الأسمنت بالخاطئة الخامسة المصبوية تحت سطح الماء =  $390 \text{ كجم طبقا للمواصفات الأمريكية}.$
- ٥- باستخدام الحد الأعلى من المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير والحد الأدنى المسموح بهما لمعايير النوعية للركام الصغير يعطي خطة اقتصادية.
- ٦- حالة تصميم خطة خرسانية صديقة للبيئة فإنه يلزم عدم استخدام مواد السيليكا فيوم والفالجي أش وخبث الأفران والمواد البوزلانية.
- ٧- من المواد الضارة بالإضافات الكيميائية للخرسانة هي نسبة الكلوريدات والتي من المفترض أن لا تزيد عن حد معين لأنها تزيد من فرصه صدأ الحديد.
- ٨- يحسب هامش أمان تصميم الخلطة الخامسة المؤدية طبقا للمواصفات الأمريكية من العلاقة  $S = M - K$ . حيث  $M:K =$  هامش الأمان.
- ٩- من فوائد الخلطات التجريبية والتاكيدية والإزامية هو التأكيد من مطابقة التصميم النظري للخطة مع التطبيق العملي لظروف الموقع.
- ١٠- لا يوجد فرق على الإطلاق بين مسمى نسبة الماء إلى الاسمنت ونسبة الماء إلى المواد الإسمنتية.

- ب) أنقل كروكي الأشكال (١ إلى ٣) الموجودة بالصفحة الرابعة فقط إلى ورقة الإجابة مع وضع العلويين المناسبة لجميع المعاور.

ج) إذا علمت البيانات والمواصفات التالية، مطلوب تصميم الخلطة الخرسانية باستخدام طريقة الحجم المطلق مع حسب كثافة المواد المطلوبة لصب أساسات مبني حجمها  $100 \text{ m}^3$  من الخرسانة.

**Conditions and Specifications.** Concrete is required for a concrete building foundation (أساسات) that will be exposed to sulfate in a very severe conditions over 10000 ppm in ground water environment. A specified compressive strength,  $f'_{\text{cr}}$ , of 43.5 MPa is required at 28 days. Air entrainment is required. Slump should be 75 mm. A nominal maximum size aggregate of 25 mm is required. No statistical data on previous mixes are available. The materials available are as follows:

**Cement:** Type V. HS with a relative density of 3.0.

**Coarse aggregate:** Well-graded, rounded gravel with a relative density of 2.68, (unit weight) of 1600 kg/m<sup>3</sup>.

**Fine aggregate:** sand with an oven dry relative density of 2.64. The fineness modulus is 2.80.

**Air-entraining admixture:** Wood-resin type with recommended dosage = 0.5 g /kg cement.

**Water reducer:** This particular admixture is known to reduce water demand by 10% when used at a dosage rate of 3 g (or 3 mL) per kg of cement. Assume that the chemical admixtures have a density close to that of water.

#### السؤال الرابع (٢٥ درجات)

أ) بين الإجابات الصحيحة من الخاطئة من بين الآتي مع تصويب الخطأ:-

- ١- الخرسانات سابقة التجهيز هي التي يتم خلطها ونقلها وصبها ودمكها بمصانع خاصة.
- ٢- من مميزات الخرسانة سابقة التجهيز، دقة الأبعاد المصنعة وسهولة التشكيلات الهندسية المختلفة بما تحقق الأفكار المعمارية.
- ٣- من مميزات الخرسانات سابقة التجهيز هي مرنة تغيير وظائف المنشآت بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة نظراً لسهولة وضع القواطع الجبسية.
- ٤- تتكون الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس من الإسمنت + رمل ناعم مهدرج + ألياف قوية + بوليمرات + إضافات كيميائية لاصقة.
- ٥- مقاومة الانحناء (الشد) للألواح الخرسانية المسلحة بالفيبر جلاس = ٢٢ نيوتن / مم ٢ بالاتجاه العمودي على اتجاه الألياف.
- ٦- من عيوب الخرسانات سابقة الإجهاد، أنها لا تحتمل كل القوى المؤثرة عليها مع إحداث شروخ بقطاعاتها.
- ٧- يتم شد الكابلات بعد الانتهاء من أعمال صب الخرسانة وتصلادها باستخدام طريقة الشد السابق للخرسانة سابقة الإجهاد.
- ٨- يكون سبق الإجهاد جزئياً حين تتعادل قوى الضغط الناتجة من سبق الإجهاد مع قوى الشد الناتجة من الأحمال الدائمة واللحية.
- ٩- إن الخرسانة سابقة الإجهاد تعطي قوة أقل من الخرسانة المسلحة العادية بحوالي ٢-٣ مرات.
- ١٠- يتكون كابل فريسنست من سيخ من سبيكة حديدية عالية المقاومة قطر ١٢-٢٨ مم.
- ١١- الخرسانات ذاتية الدمك تتميز بمعدلات عالية بمراحل الصب وتوفير الطاقة والعمالة والمعدات المستخدمة بعمليات الدمك.
- ١٢- يتم قياس قدرة الخرسانات ذاتية الدمك على السريان والانسياب وضابط الزوجة عن طريق قياس الزمن لتفريغ جهاز V-funnel بالثانوي.
- ١٣- من خطوات تعين ممانعة الخرسانة ذاتية الدمك لعملية الانفصال الحبيبي، تصب الخرسانة من المنخل بفتحات مربعة مقاس (مم) وبعد دققيتين بدون هز يتم حساب نسبة المار من المنخل والتي تعبر عن ممانعة الانفصال الحبيبي.
- ١٤- يتم قبول الخرسانة ذاتية الدمك عندما تكون قياسات اختبار L-box  $\leq 75, 0$  طبقاً للمواصفات لأوربية.
- ١٥- تحتاج صناعة الخرسانة ذاتية الدمك لتقنيات عالية حيث تحتاج قبل مرحلة الصب إلى تجهيزها باستخدام ماكينة خاصة.

ب) صمم خلطة خرسانية ذاتية الدمك تحقق مقاومة تصميمية ١٠٠ ميجابسكال مع مقاومتها العالية لعمليات التجمد والذوبان.