

دراسة تأثير متغيرات ظروف الحياكة على السلوك الديناميكي لخيط الحياكة

STUDY THE EFFECT OF VARIABLES OF SEWING CONDITIONS ON THE DYNAMICAL BEHAVIOUR OF SEWING THREAD.

By Dr. MORSY, A.E. (B.Sc.-Dipl. Mech. Eng.-Dr. Sc.-ETHZ)

Textile Engineering Dept., Faculty of Eng., Mansoura Univ.

Abstract: The aim of this study is to investigate the effect of the following parameters: sewing machine speed, sewing thread count, stitch length and number of sewed layers on the tension of sewing thread, consumed length of sewing thread, seam strength and sewing thread strength after sewing. The experiments were carried out by varying all factors at two different levels using 2^4 factorial design technique.

The results indicated that the sewing thread tension was found to be affected significantly by: speed, count, stitch length and interaction of speed with count, whereas the consumed length of sewing thread was affected significantly by: count, stitch length, number of sewed layers, interaction of count with stitch length and stitch length with sewed layers. Also the seam strength was affected by count and stitch length, and the breaking load and breaking extension of sewing thread after sewing was affected by sewing process.

خلاصة: شغل هذا البحث يتقصى تأثير كل من العوامل الآتية: سرعة ماكينة الحياكة، ثمة خيط الحياكة، طول غرزة الحياكة، وعدد طبقات القماش المحاك على كل من شد خيط الحياكة، وطول الخيط المستهلك في الحياكة، ومثانة غرزة الحياكة، ومثانة الخيط بعد الحياكة. كل عامل من العوامل الأربعة تغير على مستويين باستخدام نظرية تصميم العوامل المتعددة ($2^4 = 16$ تجربة).

أوضحت النتائج أن شد خيط الحياكة يتأثر معنوياً بكل من السرعة، وثمره الخيط وطول الغرزة، وتفاعل السرعة، والثمره، بينما يتأثر طول الخيط المستهلك معنوياً بكل من الثمره، وطول الغرزة، وعدد طبقات القماش المحاك وكذلك يتفاعل كل من الثمره مع طول الغرزة، وطول الغرزة مع عدد الطبقات المحاك. كما أن مثانة غرزة الحياكة تأثرت معنوياً بثمره خيط الحياكة، وطول الغرزة، ووجد أن قوة واستطالة القطع لخيط الحياكة تناقصت تناقصاً معنوياً بعد الحياكة.

1- مقدمة:

أثناء عملية الحياكة يخضع خيط الحياكة المستخدم لاجهادات كثيرة متغيرة زمنياً ومختلفة في النوع، وهذه الاجهادات: اجهاد الشد، اجهاد الثني، اجهاد الاحتكاك بين الخيط والابرة من جهة، وبين الخيط والقماش المراد حياكته من جهة أخرى، ونظراً لأن بعض أو كل هذه الاجهادات تتغير بتغير ظروف التشغيل مما يؤثر في أحياناً كثيرة على مظهرية الملابس وكذلك على مثانة غرز الحياكة وخاصة إذا كان الملابس من خامه ذو جودة عالية.

وقد تؤدي هذه الاجهادات أحياناً الى قطع فجائى في خيط الحياكة ربما لا نستطيع تحديد أسبابه بالضبط.

لهذا الغرض تم اختيار بعض العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثيرا مباشرا على هذه الخواص لدراستها .

2. المستوى البحثي :

- أوضحت التجارب التي أجراها الباحث (مرجع 1) أن بزيادة سرعة الخيط لنوعيات مختلفة من الخيوط يزداد معها معامل الاحتكاك الديناميكي بين الخيط والدليل النار عليه كما أن زيادة قطر الدليل يستتبع زيادة في معامل الاحتكاك .
- قام الباحث (مرجع 2) بدراسة تأثير شكل وسك الابرة على القوة اللازمة لاختراقها القماش، فوجد أن سك الابرة وشكلها لهما تأثيرا كبيرا على القوة اللازمة لاختراق القماش .
- أظهرت النتائج التي حصل عليها الباحث (مرجع 3) أن متانة غرزة الحياكة للقماش المنسوج مع استخدام غرزة سلسلة أعلى منها مع استخدام غرزة مزدوجة الخيط . بينما يحدث العكس بالنسبة لاختبار الاستطالة، كذلك وجد أن لكل من المسافة بين خيط الحياكة ونهاية القماش، وزاوية القص بالنسبة للسدا، واللحمة، كذلك نوع النرزة تأثيرا على ظروف الحياكة .

3. التجارب:

3.1. الخامات: خيطي حياكة ذوى نمرتين مختلفتين 40/3, 60/3 ترقيم انجليزي، وقماش للحياكة بالمواصفات $\frac{8 \times 20}{43 \times 48}$ ، وزن المتر المربع منه 208 جم .

ماكينة التشغيل: ماكينة حياكة صناعية طراز JUKI 555 مجهزة بطارتين مختلفتي القطر للحصول على سرعتين: 3500 غرزة/دقيقة، 2500 غرزة/دقيقة .

3.2. متغيرات القياس:

صممت متغيرات القياس طبقا لنظرية التجارب متعددة العوامل 2^4 ، أى باستخدام 4 عوامل كل منها يتغير على مستويين كما هو مبين بالجدول التالي :

الرمز	المتغير	المستوى الاول (+)	المستوى الثانى (-)
X ₁	سرعة ماكينة الحياكة	3500 غرزة/دقيقة	2500 غرزة/دقيقة
X ₂	نمرة خيط الحياكة	40/3 ترقيم انجليزي	60/3 ترقيم انجليزي
X ₃	طول النرزة	4 مم	2 مم
X ₄	عدد طبقات القماش (سك القماش)	4 طبقة	2 طبقة

3.3. الفياسات:

3.3.1. قياس الشد الديناميكي لخيط الحياكة:

تم قياس الشد الديناميكي لخيط الحياكة أثناء عملية الحياكة طبقا للتجربة متعددة العوامل ($2^4 = 16$) ، وعينت الدراسة بتقييم أكبر قوة شد واقعة على الخيط (لحظة تمام الغرزة Take-up) وتم تسجيل القراءات بالجدول (1) وعولجت احصائيا لبيان معنوية التأثير للعوامل المختلفة .

3.3.2. قياس متانة غرز الحياكة:

لقياس متانة غرزة الحياكة أخذت شرائح من القماش بعرض 5 سم تم حياكتها من المنتصف تحت شروط التجربة المختلفة ، وقيست متانه تحمل الغرزة على جهاز شد القماش وسجلت القراءات بالجدول (2) لمعالجتها احصائيا وتحديد مستوى معنوية العوامل المختلفة .

3.3.3. قياس طول خيط الحياكة المستخدم:

بعد تمام عملية الحياكة أخذ طول ثابت على القماش يبلغ 40 سم وتم استخلاص خيوط الحياكة المستخدمة في حياكة هذا الطول وقيست تحت ظروف التجربة متعددة العوامل وسجلت بالجدول (2) وتم معالجتها احصائيا كما هو موضح .

3.3.4. قياس متانة خيوط الحياكة قبل وبعد الحياكة:

ولدراسة تأثير عملية الحياكة ذاتها على متانة خيوط الحياكة ولاسيما الخيط المغذى من البكرة العلوية (يسمى بخيط الابرة) ، تم قياس متانة خيوط الحياكة قبل وبعد الحياكة لطول مقدارة 30 سم على جهاز (Uster Tensorapid) بسرعة قطع 200 سم/دقيقة ، ووضحت بيانيا متانة واستطالة خيوط الحياكة .

4. تحليل النتائج ومناقشتها:


من الاستعراض الحسابي والبياني لنتائج القياس على خيوط الحياكة يمكننا أن نستخلص تأثير كل عامل على حدة كما يمكن أن نفسر أسباب حدوث بعض الظواهر وذلك على النحو التالي :-

4.1. تأثير متغيرات القياس على قوة شد خيط الحياكة:


توضح نتائج الجدول (1) التي وقعت بيانيا أسفل في خريطة التوزيع المعتدل النصفى شكل (1) أن زيادة سرعة ماكينة الحياكة (مقياس ارتباطها b_1) تؤدي الى زيادة قوة شد خيط الحياكة لان زيادة سرعة ماكينة الحياكة تزداد سرعة استهلاك خيط الحياكة مما يؤدي الى زيادة معامل الاحتكاك الديناميكي بين الخيط والقماش من جهة وبين الخيط وجهاز الشد المزود به الماكينة من جهة ثانية ، وبين ثقب ابرة الحياكة والخيط من جهة ثالثة . كما أن زيادة سمك خيط الحياكة (أى انخفاض نمره الخيط) (مقياس ارتباطها b_2) تسبب انخفاض في قوة شد خيط الحياكة ، وهذا يرجع الى أن الخيط السميك يحدث ثقب كبير نسبيا بالقماش ما يسبب سحب خيط الكوك (البويينة السفلية)

تفاعلات العوامل		Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₁ X ₂	X ₁ X ₃	X ₁ X ₄	X ₂ X ₃	X ₂ X ₄	X ₃ X ₄	X ₁ X ₂ X ₃	X ₁ X ₂ X ₄	X ₁ X ₃ X ₄	X ₂ X ₃ X ₄	X ₁ X ₂ X ₃ X ₄
A	1675	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B	2111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
C	1972	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D	2283	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
E	2684	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
F	2054	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
G	2321	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
H	1873	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
I	2783	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
J	1793	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
K	2783	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
L	1793	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
M	2043	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
N	2413	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
O	3284	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
P	2054	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Q	2155	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+


جدول (1) تقييم التجربة متعدد العوامل 2⁴ لحساب مقاييس الارتباط b_i لقوة شد خيط الحياكة.



شكل (1) توزيع معتدل نصفى لمقاييس الارتباط b_i للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لقوة شد خيط الحياكة.



شكل (3) التأثير التداخلي للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لقوة شد خيط الحياكة (X₁ و X₂ ذو معنوية قوية).



شكل (2) قيم التأثير الرئيسى والتداخلي للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لقوة شد خيط الحياكة.

معه الى أعلى وبالتالي تكون مقاومة القماش أقل للخيطه ومن جهة أخرى فان الخيط السميك يحتوى على اختلافية في القطر أكبر من الخيط الرقيق ما يسبب اهتزاز جهاز الشد المزود ببيابى مما يجعل الخيط يسحب بسهولة . ويلاحظ كذلك أن زيادة طول غرزة الحياكة (مقياس ارتباطها b_3) تؤدي الى زيادة في قوة شد خيط الحياكة وتأثيرها يماثل تماما تأثير زيادة السرعة لان زيادة طول الغرزة يؤدي الى زيادة كمية الخيط المستهلك في وحدة الزمن، كما نرى أن تفاعل طول الغرزة ونمرة الخيط (مقياس ارتباطها b_{12}) تؤدي الى نقصان قوة شد خيط الحياكة .

من التحليل الاحصائي لنتائج تأثير متغيرات القياس تنتهي الى معادلة الارتباط العامة الاتية التي تشتمل على العوامل ذات المعنوية فقط:

$$y(X_1) = 234,575 + 17,9375 X_1 + (-24,6625) X_2 + 25,8125 X_3 + 13,750 X_1 X_2 \text{ (CN)}$$

ومن هذه المعادلة يمكن حساب التأثير الرئيسي (main effect) للمتغيرات X_1, X_2, X_3 وكذلك التأثير التداخلي للمتغيرين $X_1 X_2$ وشكل (2, 3) يوضحان قيم التأثير الرئيسي والتداخلي لهذه المتغيرات .

فمن شكل (2) نلاحظ أن زيادة سرعة الماكينة (X_1) من 2500 غرزة/دقيقة الى 3500 غرزة/دقيقة يستتبعه زيادة في شد خيط الحياكة مقدارها 35,875 سنت نيوتن، بينما بزيادة سمك خيط الحياكة (X_2) من $Ne 60/3$ الى $Ne 40/3$ تتناقص قوة الشد لخيط الحياكة بمقدار 49,325 سنت نيوتن، في نفس الوقت تؤدي زيادة طول الغرزة (X_3) من 2 مم الى 4 مم الى زيادة في قوة الشد مقدارها 51,625 سنت نيوتن . كما يلاحظ أن تفاعل المتغيرين $X_1 X_2$ مع التغير المرحلي (-1 ← +1) يؤدي الى نقصان في قوة الشد تصل 27,50 سنت نيوتن .


وشكل (3) يوضح العلاقة بين المتغيرين X_1, X_2 (كمتغيرات مستقلة) والمتغير y (قوة الشد في خيط الحياكة كمتغير تابع)، ويلاحظ فيها أن قوة شد الخيط تتناقص بصفة عامة مع زيادة سمك خيط الحياكة (X_2) في حالتى الحياكة مع سرعتين مختلفتين، ولكن يلاحظ أن التناقص في قوة الشد مع السرعة المنخفضة أكبر منه للسرعة العالية .

4.2. تأثير متغيرات القياس على طول خيط الحياكة المستخدم :


من النتائج المبينة بالجدول (2) والتي مكنت بيانياً على خريطة التوزيع المعنول النصفى شكل (4) يلاحظ أن زيادة سمك خيط الحياكة (تقليل نمرة الخيط) (مقياس ارتباطها b_2) تؤدي الى زيادة طول الخيط المستهلك في الحياكة وذلك نظراً لان الخيط السميك يأخذ مساراً أطول وخاصة عند نقطة الالتفاف بين خيطى الابرة والمكوك (البوبينة السفلية) . وأما زيادة طول غرزة الحياكة (مقياس ارتباطها b_3) تؤدي الى نقصان طول خيط الحياكة المستهلك وهذا شئ متوقع، ويلاحظ أن تأثيرها أكبر من تأثير نمرة خيط الحياكة . وأما زيادة سمك القماش المحاك (مقياس ارتباطه b_4) يؤدي كما هو متوقع الى زيادة طول خيط الحياكة المستهلك في الحياكة، وذلك لان مسار خيط الحياكة مع زيادة سمك القماش يكون أطول من نظيره المستخدم مع سمك أقل .

الترتيب Order	المتغير Y	تفاعلات العوامل															
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₁ X ₂	X ₁ X ₃	X ₁ X ₄	X ₂ X ₃	X ₂ X ₄	X ₃ X ₄	X ₁ X ₂ X ₃	X ₁ X ₂ X ₄	X ₁ X ₃ X ₄	X ₂ X ₃ X ₄	X ₁ X ₂ X ₃ X ₄	
A	102	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
B	121	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
C	102	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
D	111	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
E	106	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
F	96	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
G	99	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
H	115	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
I	133	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
J	101	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
K	115	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
L	92	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
M	37	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
N	107	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
O	116	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
P	102	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	b ₁																
	113.00																
	b ₁																
	-4.75																
	b ₂																
	4.75																
	b ₃																
	-8.25																
	b ₄																
	9.75																
	b ₁₂																
	0.50																
	b ₁₃																
	4.00																
	b ₁₄																
	-0.875																
	b ₂₃																
	-2.875																
	b ₂₄																
	1.25																
	b ₃₄																
	-3.50																
	b ₁₂₃																
	-0.25																
	b ₁₂₄																
	0.75																
	b ₁₃₄																
	0.875																
	b ₂₃₄																
	0.00																
	b ₁₂₃₄																
	-1.50																


جدول (2) تقييم التجربة متعددة العوامل 2⁴ لحساب مقاييس الارتباط b_i لطول خيط الحياة المستهلك.




شكل (4) توزيع معتدل نصفى لمقاييس الارتباط للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لطول خيط الحياة المستهلك.



شكل (5) قيم التأثير الرئيسي والتداخلي للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لطول خيط الحياة المستهلك.



شكل (7) التأثير التداخلي للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لطول خيط الحياة المستهلك (X₃ و X₄ ذو معنوية).



شكل (6) التأثير التداخلي للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لطول خيط الحياة المستهلك (X₂ و X₃ ذو معنوية).

كما نلاحظ أيضا أن لكل من تفاعل المتغيرين X_2, X_3 و X_2, X_4 والمتغيرين X_3, X_4 ($X_3 X_4 =$) تأثيرا بالسالب على طول خيط الحياكة المستهلك، أي أنهما يؤديان إلى تناقص طول خيط الحياكة المستخدم، وهذا يبين لنا بوضوح أن تأثير المتغير (مقياس ارتباطه b_3 سالب) قد ناف على تأثير كل من المتغيرين X_2, X_4 (مقياس ارتباطهما b_4, b_2 موجبان).

ومن التحليل الاحصائي لنتائج القياس يمكن أن نصنع معادلة الارتباط الآتية والتي تربط بين طول الخيط المستهلك $y(X_1)$ ونمرة الخيط X_2 وطول الغرزة X_3 ، وسمك القماش X_4 وتفاعلاتهم $X_2 X_3, X_2 X_4, X_3 X_4$:

$$y(X_1) = 113 + 4,75 X_2 + (-8,25) X_3 + 9,75 X_4 + (-2,875) X_2 X_3 + (-3,5) X_3 X_4 \text{ (cm)}$$

من معادلة الارتباط السابقة يمكن حساب تأثير كل متغير على حدة (مايسى بالتأثير الرئيسي Main effect) ، كما أنه يمكن حساب تأثير تفاعلات المتغيرات (مايسى بالتأثير التداخلي Interaction effect).

فمن شكل (5) يتبين لنا أن زيادة سمك خيط الحياكة من Ne 60/3 إلى Ne 40/3 تسبب زيادة في طول الخيط المستخدم قدرها 9,5 سم، بينما زيادة طول الغرزة من 2 مم إلى 4 مم تسبب نقصان في طول الخيط قدرها 16,5 سم، وأما تغير سمك القماش من طبقتين إلى أربع طبقات تسبب زيادة في طول الخيط قدرها 19,5 سم (كل هذه القيم منسوبة إلى طول قماش قدره 40 سم).

وشكل (6) يوضح العلاقة بين طول خيط الحياكة وكل من نمرة الخيط X_2 وطول الغرزة X_3 فيلاحظ أن طول خيط الحياكة ينقص بمقدار 10,75 سم مع زيادة طول الغرزة من 2 مم إلى 4 مم وباستخدام خيط 60/3 ($X_2 =$) ، بينما يبلغ هذا النقص مع استخدام خيط 40/3 ($X_2 =$) 22,25 سم.

وشكل (7) يوضح العلاقة بين طول خيط الحياكة وكل من طول الغرزة X_3 وسمك القماش (عدد طبقات القماش) X_4 ، فيلاحظ أن طول خيط الحياكة المستهلك يزداد بمقدار 26,5 سم بتغير عدد الطبقات من 2 إلى 4 وباستخدام طول غرزة = 2 مم ($X_3 =$) بينما تبلغ هذه الزيادة باستخدام طول غرزة 4 مم ($X_3 =$) 12,5 سم.


4.3. تأثير متغيرات القياس على متانة غرزة الحياكة:

توضح نتائج القياس المبينة بجدول (3) والتي وقعت بيانيا على خريطة التوزيع المعتدل النصفى شكل (8) أنه لا يوجد تأثير ذو معنوية على متانة غرزة الحياكة إلا لنمرة خيط الحياكة X_2 وطول غرزة الحياكة X_3 . وتعليل ذلك كما هو متوقع أن متانة خيط نمرة Ne 40/3 بالطبع أعلا من متانة خيط نمرة Ne 60/3 ، وأما بالنسبة لطول الغرزة فنجد أن متانة الغرزة 4 مم أعلا من متانة الغرزة 2 مم، وتعليل ذلك يرجع إلى أنه كلما قل طول الغرزة كلما تعرض خيط الحياكة العلوي (= خيط الأبرة) لمقاومة احتكاك متكررة أكثر عكسيا مع طول الغرزة ويمكن حساب عدد مرات الاحتكاك الحادثة بين الخيط والقماش من جهة وبين الخيط والأبرة من جهة أخرى بواسطة الصيغة الآتية:


$$\text{عدد دورات الاحتكاك لكل نقطة على خيط الحياكة (n_p)} = \frac{\text{طول خيط العروة (Loop length)}}{\text{طول غرزة الحياكة (Stitch length)}}$$

تفاعلات العوامل		المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير	المتغير
Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₁ X ₂	X ₁ X ₃	X ₁ X ₄	X ₂ X ₃	X ₂ X ₄	X ₃ X ₄
9,0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7,7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10,6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9,6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9,4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10,7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8,4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7,6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10,9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8,0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12,4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14,1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
b ₀										
9,53375										
b ₁										
-0,16275										
b ₂										
0,81275										
b ₃										
0,544275										
b ₄										
0,26775										
b ₁₂										
0,40625										
b ₁₃										
-0,14375										
b ₁₄										
-0,21275										
b ₂₃										
-0,05625										
b ₂₄										
0,15625										
b ₃₄										
-0,23125										
b ₁₂₃										
-0,09275										
b ₁₂₄										
-0,21275										
b ₁₃₄										
-0,29375										
b ₂₃₄										
-0,00625										
b ₁₂₃₄										
-0,11275										

جدول (3) تقييم التجربة متعددة العوامل 2⁴ لحساب مقاييس الارتباط b₁ لمتانة غرزة الحياكة .



شكل (8) توزيع معتدل نصفى لمقاييس الارتباط b₁ للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لمتانة غرزة الحياكة .



شكل (9) قيم التأثير الرئيسى للتجربة متعددة العوامل 2⁴ لمتانة غرزة الحياكة (X₂, X₃) ذرى معنوية قوية .

وحيث أن طول خيط العمرة (Loop length) ثابت لكل غرزة ولأى طول من الشرز، نجد أن الخيط الذي يستخدم مع غرزة ضيقة يكون أكثر تعرضاً لاجهادات الاحتكاك مما يؤدي إلى نقص ملحوظ في متانته وهذا ما أوضحت التجربة. كما يلاحظ أن خيط الأبرة أكثر تعرضاً لاجهادات الاحتكاك من خيط البوبينة السفلية (خيط المكوك).

ومن التحليل الإحصائي للنتائج يمكن صياغة معادلة الارتباط الآتية التي ترتبط بين متانة غرزة الحياكة $y(x_1)$ وكل نمرة الخيط x_2 وطول الغرزة x_3 .

$$y(x_i) = 9,59375 + 0,81875 x_2 + 0,546875 x_3 \quad (N/St)$$

من هذه المعادلة يمكن حساب التأثير الرئيسي (main effect) لكل من المتغيرين x_2, x_3 كل على حده.


فشكل (9) يوضح أن تغير نمرة الخيط (زيادة سمكة) من $60/3 Ne$ إلى $40/3 Ne$ تزداد متانة غرزة الحياكة بمقدار $1,6375$ نيوتن/غرزة، بينما بزيادة طول الغرزة من 2 مم إلى 4 مم يؤدي إلى زيادة قدرها $1,09375$ نيوتن/غرزة.

4.4. تأثير عملية الحياكة على متانه واستطالة خيوط الحياكة قبل وبعد الحياكة:


من قياسات متانة واستطالة خيط الحياكة - قبل وبعد الحياكة أظهرت النتائج بالنسبة لخيط $40/3 Ne$ الموضحة بشكل (10, 11) أن قوة قطع خيط الحياكة (خيط الأبرة F_n) تنخفض بمقدار $25,4\%$ من قوة قطع الخيط قبل الحياكة. بينما تنخفض قوة قطع خيط الحياكة السفلي (خيط المكوك F_s) بنسبة أقل تصل إلى $10,9\%$ من قوة القطع قبل الحياكة (F_{br}).

وأما بالنسبة لاستطالة القطع الموضحة بيانياً في شكل (11) نلاحظ أن هناك ارتباط وثيق بين الانخفاض في قوة القطع والانخفاض المناظر في الاستطالة، فنجد أن خيط الأبرة يظهر انخفاضاً في استطالته بعد الحياكة (E_n) مقدارها $23,2\%$ من استطالته قبل الحياكة (E_{br})، بينما يظهر خيط المكوك انخفاضاً في استطالته قدرة 7% فقط وهذا يوضح مدى توافق النتائج السابقة، وكذلك يوضح مدى تعرض خيط الحياكة العلوي (خيط الأبرة) إلى اجهادات احتكاك تنقص من متانته واستطالته.


وبالنسبة لخيط الحياكة $60/3 Ne$ نلاحظ من شكل (12) أن الانخفاض في قوة القطع لخيط الأبرة (F_n) يصل إلى 25% من قوته قبل الحياكة (F_{br})، ويقل الانخفاض بالنسبة لخيط المكوك (F_s) فيصل $15,7\%$ من قوته قبل الحياكة. وأما بالنسبة لاستطالته بعد الحياكة فنجد أن هناك انخفاضاً في استطالة خيط الأبرة تصل $17,4\%$ من استطالته قبل الحياكة، بينما يظهر خيط المكوك انخفاضاً أقل وقدره $13,6\%$ من استطالته قبل الحياكة.




شكل (11) استطالة قطع الحياكة (خيط الأبرة، خيط السكوك) قبل وبعد الحياكة (Ne 40/3).



شكل (13) استطالة قطع الحياكة (خيط الأبرة، خيط السكوك) قبل وبعد الحياكة (Ne 60/3).



شكل (10) قوة قطع خيط الحياكة (خيط الأبرة، خيط السكوك) قبل وبعد الحياكة (Ne 40/3).



شكل (12) قوة قطع خيط الحياكة (خيط الأبرة، خيط السكوك) قبل وبعد الحياكة (Ne 60/3).

الخاتمة :

- من نتائج الدراسة التي بين أيدينا الآن نستطيع أن نستخلص ما يأتي :
- 1 - زيادة سرعة ماكينات الحياكة تسبب زيادة في قوة شد خيط الحياكة الامر الذي يحدث قطوعا كثيرة أثناء عملية الحياكة ، ومن ثم كان لزاما على منتجي خيوط الحياكة مواصلة البحث والدراسة للحصول على خيوط ذات جودة عالية تناسب الاجهادات الناتجة عن ارتفاع السرعة ، كما أن زيادة السرعة تسبب زيادة قوة الاحتكاك بين الخيط والاجزاء المعدنية المار عليها (١) مما يستوجب من صانعها اعطائها درجة عالية من النعومة السطحية .
 - 2 - بزيادة سبك خيط الحياكة يزداد معدل استهلاكه مما يزيد من التكلفة ، كذلك زيادة عدد الغرز على وحدة الطول (= تقليل طول الغرزة) يوصى الى زيادة معدل استهلاك الخيط ايضا .
 - 3 - بزيادة طول الغرزة تزداد قوة تحملها للقطع نظرا لان الخيط في هذه الحالة يكون اقل تعرضا لاجهادات الاحتكاك التي من شأنها تعمل على انخفاض قوة قطعه .
 - 4 - خيط الحياكة المغزى عن طريق الابرة أكثر تعرضا للاجهادات التي من شأنها تعمل على انخفاض قوة تحمله عن الخيط المغزى من الموبينه السفلية (= الكوك) ، لذلك تحدث قطوع خيوط الحياكة دائما فسى الخيط المغزى عن طريق الابرة ، وبالتحديد في الوضع بين الابرة وسطح القماش حيث يصل شد الخيط أقصى قيمة له .

LITERATURES

- 1- E. Honegger: Einfluss der Geschwindigkeit auf die Reibung Zwischen Fäden und festen Körpern; Textile-Rundschau; Heft 10, 5.551-560, 1957.
- 2- K. Poppenwimmer: Sewing damage and its prevention; International Textile Bulletin-Fabric Forming 1/1987, 5.35-39.
- 3- H. Abo-Taleb: An approach to the optimization of sewing conditions; HEJ Vol. 13, No. 2, Dec. 1988.