



### أجب على جميع الأسئلة الآتية

السؤال الأول (١٥ درجة)

بين الإجابات الصحيحة من الخاطئة من بين الآتي مع تصويب الخطأ

(بدون نقل الجمل مرة ثانية بورقة الإجابة): -

- ١- الهدف من عملية دمك الخرسانة ، تغطية كل حبيبات الركام بعجينة الإسمنت.
- ٢- هناك علاقة عكسية بين معامل المنفذية وقيمة زمن الدمك الزائد عن الحد القياسي المطلوب للخرسانية.
- ٣- مقاومة الشد المباشر =  $20 \text{ كجم/سم}^2$  حالة ما إذا كانت مقاومة الضغط لها =  $25 \text{ ميجا بسكال}$ .

$$\text{مقاومة التماسك} = \frac{2 M_t}{\pi d^2 L}$$

- ٥- الخرسانة سابقة الإجهاد (تصب بعد شد حديد التسليح بمناطق الضغط بالمعاصر الانشائية) Pre-Stressed concrete
- ٦- الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية: تستخدم لربط الخرسانات عند فواصل الصب والتمدد.
- ٧- يتم قبول الخرسانة ذاتية الدمك عندما يكون زمن التفرغ لجهاز (T-Box) أقل من ١٠ ثوان طبقا للمواصفات الأوربية.
- ٨- بزيادة مقاومة التماسك بين حديد التسليح والخرسانة تزداد قيم أطوال الوصلات الحديدية المدفونة بالخرسانية المسلحة.
- ٩- يجب ان تصل اختراق الأبرة إلى  $35 \text{ مم}$  عند إجراء اختبار تعيين زمن الشك الابتدائي والنهائي للخرسانية.
- ١٠- باستخدام ماء معالجة حرارته  $50^\circ \text{م}$  تقل مقاومة الضغط للخرسانة بمقدار  $35\%$  عن مثيلاتها المعالجة بماء حرارته  $20^\circ \text{م}$ .
- ١١- مقاومة الضغط للمكعب الخرساني ( $200 \times 200 \times 200 \text{ مم}$ ) = مقاومة الضغط للاسطوانة ( $150 \text{ مم قطر}$ ،  $300 \text{ مم طول}$ ).
- ١٢- يتم حساب مقاومة التماسك بين الخرسانة والحديد عند حمل اقتلاع يقابل انزلاق قدره  $35 \text{ مم}$  بين السبيخ والخرسانة
- ١٣- قيمة مقاومة الشد البرازيلي لمكعب ( $150 \times 150 \times 150 \text{ مم}$ ) =  $34 \text{ كجم/سم}^2$  عندما يكون حمل الكسر =  $4 \text{ طن}$
- ١٤- يجب دمك كل طبقة  $25$  مرة بفضيب الدمك القياسي عند إجراء اختبار السياب الهبوط للخرسانة ذاتية الدمك.
- ١٥- الهبوط المناسب للقطاعات الخرسانية كثيفة التسليح =  $50 \text{ مم}$  طبقا لحدود الكود المصري.

السؤال الثاني (٢٠ درجة)

أ- بين مع الرسم تصميم دورة المعالجة بالبخار تحت الضغط الجوي العالي لعناصر إنشائية من الخرسانة سابقة التجهيز علما بان نضج الخرسانة المطلوبة =  $1100$  درجة. ساعة. مدة الدورة =  $8$  ساعات فقط. (١٠ درجات)

ب- ضع الخواص المناسبة أمام كل نتيجة من نتائج اختبارات خلطة خرسانية في حالتها الطازجة والمتصلدة:

٢٠٠ جم / ٢م	٢ ساعة	٢٣٠٠ جم / ٣م	عالية جدا	مبتل
٥٥٠ مم	٤ ثانية	١٢٠% مم	٧٠ مم	١٠٠%
٢٠ كجم/سم <sup>٢</sup>	٨٠ كجم/سم <sup>٢</sup>	٤٠٠٠٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>	٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>	٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>
٣٠ كجم/سم <sup>٢</sup>	٣٥ كجم/سم <sup>٢</sup>	٤٥ كجم/سم <sup>٢</sup>	٥%	(١٠ درجات)




سؤال الثالث (٣٥ درجة)

صم خلطة خرسانية تتميز بمقاومتها العالية لصدأ الحديد وذلك باستخدام طريقة الحجم المطلق مع حساب كميات المواد المطلوبة لنصب أساسات مبنى حجمها ١٠٠ م<sup>٣</sup> من الخرسانة في ظروف متوسطة من التجمد والذوبان، إذا علمت أن، مقاومة الضغط المستهدفة ٢٥ ميجا بسكال، توافر الإضافات من الهواء المحبوس بجرعة ١ جم/كجم من المواد الإسمنتية (توليد ٦ % هواء محبوس) ، وغبار السيلكا فوم، مطحون السلاج (Slag)، الفلاي آش، والسوبر بلاستييزر المخفض لماء الخلط بنسبة ١٥% بجرعة ١,٥% من المواد الإسمنتية، الوسط المحيط يحتوي على أملاح الكبريتات بنسبة ٢% في ظروف قاسية جداً، المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير = ١٢,٥ مم، معايير النعومة للركام الصغير = ٢,٦، الصب بالمضخات الخرسانية، الانحراف المعياري للبيانات الحقلية بالموقع = ٤ ميجا بسكال (عدد النتائج = ٢٠) مع فرض أية بيانات أخرى تحتاجها لتصميم الخلطة.


(١٠ درجات)

(ب) ضع العناوين المناسبة لجميع المحاور مع التعليق المناسب بالأشكال والصور التالية :-


شكل (٣)




شكل (٢)




شكل (١)



شكل (٥)



شكل (٤)





الصف الثاني مدني  
امتحان دور يناير ٢٠١٤  
زمن الامتحان الكلي للمادة : ٣ ساعات

خواص و مقاومة المواد

جامعة المنصورة  
كلية الهندسة  
قسم الهندسة الإنشائية

الجزء الثاني ٦٥ درجة – أجب عن الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: (٢٥ درجة)

أ- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و (X) أمام العبارة الخاطئة مع التصويب (١٥ درجة):

١. زيادة معدل تفاعل الاسمنت مع الماء يؤدي الى زيادة الزحف في الخرسانة.
٢. يتم اللجوء الى اختبار التحميل لتحديد كفاءة المنشأة في حاله فشل نتائج القلب الخرساني.
٣. كلما قلت المساحة السطحية للخرسانة المصبوبه منها الى الحجم كلما قل الانكماش في الخرسانه المتصلده بفعل البحر.
٤. تزداد سرعه التنبضات في اختبار الموجات فوق صوتيه في حاله مرورها على حديد تسليح.
٥. بزيادة تقاويه الخرسانه يزداد معدل تعرضها لظاهرة الكربنه و لأصق اكبر.
٦. استخدام خرسانه الهوائ المحبوس أثبتت فاعليتها في زياده مقاومه الخرسانه لتأثير التجعد و الزوبان في المناطق البارده.
٧. الغايه بمعالجه السطح الخرسانة و الاسراع من عمليه تشطيه يؤدي الى زياده مقاومه السطح لعوامل البري و الاحتكاك.
٨. يحدث الانكماش اللدن في الخرسانه نتيجة تفاعل الاسمنت مع الماء (الاماهه).
٩. تعرف الرجو عيه بانها الطاقة الممتصه التي تتحملها ماده من بدء التحميل وحتى الانهيار.
١٠. يؤدي الزحف الى زياده اجهادات الشد الناتجه من الانكماش.

ب- اختار الإجابة الصحيحة (١٠ درجات):

١	في اختبار القلب الخرساني يكون معامل التصحيح الخاص بوجود حديد في العينة.....	$1.0 >$	$1.0 <$	$1.0 =$
٢	في اختبار التحميل يجب ان يكون الجزء المسترجع من سهم الانحناء الاقصى لا يقل عن.....	$85\%$	$75\%$	$10\%$
٣	التشكلات الحادثه في الخرسانه مع مرور الزمن بسبب الزحف....	اكبر بكثير من	مساوي لـ	اقل بكثير من
٤	يجب الا يزيد المحتوى الكلي للكبريتات في الخرسانه (SO <sub>٢</sub> ) عن..... من وزن الاسمنت	$2\%$	$4\%$	$1\%$
٥	معايير المرونه للحديد يساوي.....طن/اسم <sup>٢</sup>	$2100$	$140$	$220$
٦	.....هي خاصيه تعبر عن مدى صلابه ماده ومقاومتها للتشكل.	معايير المرونه	النسيه المعياريه	نسيه بوايون
٧	معايير المرونه في الخرسانه العاليه المقاومه.....معايير المرونه في الخرسانه التقليديه.	اكبر من	مساوي	اقل من
٨	من مصادر الخطا في اختبار المطرقه للاسطح الخرسانيه المبتله و المشيعه بالماء انها تعطي مقاومه ظاهريه.....المقاومه الحقيقيه للخرسانه.	اقل من	يساوي لـ	اكبر من
٩	لتقليل التفاعل القلوي للركام يجب الاتريد نسيه القلوبات في الاسمنت عن.....	$0.1, 0\%$	$1\%$	$2\%$
١٠	يرجع عدم ثبات الحجم للاسمنت الي تواجد بعض العناصر الغير مرغوب فيها و التي تؤدي الى زياده حجمه مع الزمن مثل.....	MgO	SO <sub>٢</sub>	كلبيها



السؤال الثاني: ( ٢٠ درجة)

(أ) اكتب المدلول العلمي لما يأتي (٥ درجات):

١. النسبة بين الانفعال العرضي الي الانفعال الطولي تحت تأثير اجهاد ضغط في حدود المرونة.
٢. انفعال يحدث للخرسانة في الحالة اللدنة قبل شكها و سببه بخر الماء من سطح الخرسانة بسرعة بفعل حرارة الشمس و الرياح.
٣. أقصى طاقة مرنة يتحملها الجسم ثم يرجعها ثانية و يعود الي أبعاده الأصلية بعد زوال الحمل لوحدة الحجم.
٤. تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم (الناتج من عملية الاماهة للأسمت) مكونا كربونات كالسيوم تترسب داخل مسام الخرسانة.
٥. قدرة الخرسانة علي مقاومة العوامل المتلفة لها خلال العمر الافتراضي لها.

(ب) (١٥ درجة)

كمره من سبيكة معدنية مقطوعها مربع الشكل بطول ضلع ٦٠ مم و تركز ارتكازا بسيطا علي ركيزتين المسافة بينهما واحد متر تعرضت في منتصف بحرهما لحمل صدم (W) مقداره ٣٦ كج يسقط من ارتفاع (Y). احسب قيمة هذا الارتفاع الذي يسبب خضوعا لمعدن السبيكة مقداره ٣٤٠٠ كج/سم<sup>٢</sup> علما بأن معايير مرونة هذه السبيكة يساوي ٦٦٠ طن/سم<sup>٢</sup>. احسب النسبة بين الحمل الاستاتيكي المكافئ (P) و وزن النقل الساقط (W). احسب كذلك النسبة بين ارتفاع السقوط (Y) و سهم الانحناء (Δ).

السؤال الثالث ( ٢٠ درجة)

(أ) (١٠ درجات):

باستخدام مطرقة الارتداد (شميدت) تم اختبار منشأ خرساني و ذلك للتأكد من سلامة الخرسانة المستخدمة في تنفيذه و ذلك باختبار ثلاث نقاط مختلفة كانت بياناتها كالآتي :

النقطة	رقم الارتداد	اتجاه المطرقة
نقطة (١)	٢٦ - ٢٦ - ٢٦ - ٢٨ - ١٥ - ٢٧ - ٢٦ - ٢٦ - ٢٥ - ٢٤	↓
نقطة (٢)	٢٩ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٢٩ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٧ - ٣٠	→
نقطة (٣)	٥٠ - ٣١ - ٢٩ - ٣٢ - ٣٣ - ٣١ - ٣٣ - ٣٤ - ٣٤ - ٣١	↘ ٥٠°

احسب مقاومة الضغط لنقاط الثلاث علما بأن تأثير اتجاه المطرقة علي مقاومة الضغط يقدر بحوالي (±١%) لكل زاوية ميل في المطرقة مقدارها ٥١٠ لأعلي و أسفل، و مقاومة الضغط المقاسة بهذه المطرقة تأتي من العلاقة ق ٢٨ = (١٨ ط - ٢٤٠) كج/سم<sup>٢</sup> و ذلك في الوضع الأفقي للمطرقة حيث ط هي رقم الارتداد للمطرقة.

(ب) (١٠ درجات):

أثناء تنفيذ أساسات عمارة سكنية مصممة علي مقاومة مميزة ٢٨٠ كج/سم<sup>٢</sup>، كانت نتيجة مكعبات الاختبار في الضغط غير محققة للمقاومة المميزة المطلوبة فتم أخذ ٣ قلوب خرسانية و كانت البيانات كما يلي :

رقم العينة	(أ)	(ب)	(ج)
قطر العينة (مم)	١٠٠	١٠٠	١٥٠
ارتفاع العينة (مم)	١٤٠	١٨٠	٢٥٠
العنصر الانشائي	عمود	حائط	سقف
أسيخ تسليح بالقلب الخرساني	سيخ واحد قطر ١٦ مم أفقي في منتصف القلب	لا يوجد	سيخين قطر ١٦ مم أحدهما علي بعد ٣ سم من نهاية القلب و الآخر علي بعد ٥ سم من نهاية القلب
حمل الانهيار (طن)	٣٥	٢٩	٧٠

حلل نتائج اختبار القلب الخرساني و بين اذا كانت الأساسات تصلح للغرض المصممة من أجله أم لا ؟



Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Cementing materials, kg/m <sup>3</sup> (lb/ft <sup>3</sup> ) <sup>a</sup>
37.5 (1½)	280 (470)
25 (1)	310 (520)
19 (¾)	320 (540)
12.5 (½)	350 (590)
9.5 (¾)	360 (610)

Compressive strength at 28 days, MPa	Water-cementitious materials ratio by mass	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
45	0.38	0.30
40	0.42	0.34
35	0.47	0.39
30	0.54	0.45
25	0.61	0.52
20	0.69	0.60
15	0.79	0.70

Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Bulk volume of dry-rodded coarse aggregate per unit volume of concrete for different fineness moduli of fine aggregate <sup>a</sup>			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (¾)	0.50	0.48	0.48	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Number of tests <sup>†</sup>	Modification factor for standard deviation <sup>**</sup>
Less than 15	Use Table 9-11
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 or more	1.00

Slump, mm	Water, kilograms per cubic meter of concrete, for indicated sizes of aggregate <sup>a</sup>							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm <sup>**</sup>	75 mm <sup>**</sup>	150 mm <sup>**</sup>
Non-air-entrained concrete								
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 to 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Approximate amount of entrapped air in non-air-entrained concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
Air-entrained concrete								
25 to 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Recommended average total air content, percent, for level of exposure: <sup>†</sup>								
Mild exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Moderate exposure	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Severe exposure	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0

Exposure condition	Maximum water-cementitious material ratio by mass for concrete	Minimum design compressive strength, f <sub>c</sub> , MPa (psi)
Concrete protected from exposure to freezing and thawing, application of deicing chemicals, or aggressive substances	Select water-cementitious material ratio on basis of strength, workability, and finishing needs	Select strength based on structural requirements
Concrete intended to have low permeability when exposed to water	0.50	28 (4000)
Concrete exposed to freezing and thawing in a moist condition or deicers	0.45	31 (4500)
For corrosion protection for reinforced concrete exposed to chlorides from deicing salts, salt water, brackish water, seawater, or spray from these sources	0.40	35 (5000)

Adapted from ACI 318 (2002).

Sulfate exposure	Water-soluble sulfate (SO <sub>4</sub> ) in soil, percent by mass <sup>a</sup>	Sulfate (SO <sub>4</sub> ) in water, ppm <sup>b</sup>	Cement type <sup>a*</sup>	Maximum water-cementitious material ratio, by mass	Minimum design compressive strength, f <sub>c</sub> , MPa (psi)
Negligible	Less than 0.10	Less than 150	No special type required	—	—
Moderate <sup>†</sup>	0.10 to 0.20	150 to 1500	II, MS, IP(MS), IS(MS), P(MS), (PM)(MS), (SM)(MS)	0.50	28 (4000)
Severe	0.20 to 2.00	1500 to 10,000	V, HS	0.45	31 (4500)
Very severe	Over 2.00	Over 10,000	V, HS	0.40	35 (5000)

مع أطيبي تمنياتي بالتوفيق والتفوق (أستاذ المادة) / أ.د. محمد يسرى الشيخ